

COMERCIALIZADORA COPAMEX, S.A. DE C.V.



PLANTA: PONDERCEL S.A DE C.V.

ESPECIFICACION DE PRODUCTO

Tipo de Papel:	UNIBOND PREMIUM	Especificación o Código:	ELC35-A
Peso Base:	105 g/m2	Vigencia:	Enero a Diciembre del 2017

Características Estructurales

Características	Unidades	Mínimo	Estándar	Máximo	Método
Peso Base	g / m2	101	105	109	T-410
Espesor	micras	130	135	140	T-411
	inch/1000	5.10	5.31	5.53	
Lisura	LF	200	170	140	T-538
	LT	210	180	150	
Porosidad	Sheffield	100	160	250	T-547
	seg. Gurley	27.7	16.2	9.8	T-460
Húmedad Absoluta	%	3.8	4.3	4.8	T-412

Características Mecánicas





Características	Unidades	Mínimo	Estándar	Máximo	Método
Tensión	SM	6.70	8.04	---	T-494
	ST	2.68	4.02	---	
Rasgado	SM	65	75	---	T-414
	ST	75	85	---	
Encolado	HST	80	120	---	T-530
	COBB	30	27	---	T-441
Rigidez	SM	3.80	4.20	---	T-489
	ST	1.80	2.20	---	
Curl	mm	0	0	15	Xerox
Explosión	psi	18	25	---	T-403
Desprendimiento	Nº Denninson	12	16	---	T-459

Características Ópticas

Características	Unidades	Mínimo	Estándar	Máximo	Método
Blancura	° GE	92	94	---	T-452
Opacidad	%	89	92	---	T-425
Tono	L*	93.50	94.50	95.50	T-524
	a*	1.50	2.00	2.50	
	b*	-6.20	-7.00	-7.80	

Características Comerciales

Características	Unidades	Mínimo	Estándar	Máximo	Método
Puntos Sucios	ppm	0	0	10	T-437
No. De hojas por Resma	Hojas	500	500	505	---
Tolerancia en Dimensiones	Largo	0	0	1	---
	Ancho	0	0	1	
Tolerancia en Descuadre	mm	1	0	1	---

			
Coordinador de Control Técnico	Coordinador Máquina de Papel	Conversión	Cocosa