

**DESCRIPCIÓN**

<b>SUPERFICIAL</b>	Hi Film Bco. 4pts	Superficial sintético opaco, blanco mate con acabado semejante al del papel. Esta estructura excepcional, combina las propiedades de impresión y apariencia del papel con la resistencia y flexibilidad de una película plástica. Se puede imprimir con excelentes resultados; en las tecnologías usuales de Offset y serigrafía, así como en sistemas de impresión por transferencia térmica e impresión digital. Se recomienda el asesoramiento de su proveedor de tintas para la selección de aquellas más adecuadas a fin de obtener un resultado óptimo.
<b>ADHESIVO</b>	112BA	Adhesivo permanente base acrílica de propósito general con alto tack inicial y muy buenas propiedades de adhesión final. Especialmente diseñado en cuanto formulación y peso de adhesivo para adherir en sustratos complejos como cartón corrugado, algunos textiles, sacos, madera, superficies rugosas y otros. Es un adhesivo con buenas propiedades de conversión. Por su alto depósito de adhesivo es recomendable tener cuidado en su manejo, conversión y uso. El 112BA cumple con los requerimientos del apartado 21 CFR 175.105 de la FDA para el contacto indirecto o incidental con alimentos
<b>RESPALDO</b>	PSD 120g	Respaldo de papel blanco tipo C1S de 120 g. Los respaldos de este tipo, se caracterizan por el recubrimiento mineral con que se recubren sus caras. Este acabado aunado con el tratamiento de humectación que se le da en su procesamiento, garantizan excelentes propiedades de planidad y estabilidad dimensional, gracias al alto grado de equilibrio interno que logran independiente de las condiciones ambientales externas. El calibre de este material es cuidadosamente controlado para ofrecer una buena estructura base de suajado, aunado a buenas características de resistencia mecánica que lo hacen un material especialmente apto para la conversión. El respaldo C1S de 120g es especialmente recomendado por su masa y características para materiales autoadheribles en hoja con superficiales de película plástica, siendo una de las mejores alternativas para garantizar planidad y estabilidad excepcionales en este tipo de construcciones.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

<b>SUPERFICIAL</b>	Peso base (g/m <sup>2</sup> )	120	+/-10%
	Calibre (mils)	4.8	+/-10%
	Resistencia a la tensión (lb/in)	20	
	Resistencia al rasgado (g/hoja)	400	
<b>ADHESIVO</b>	Tipo	Acrílico Base Agua	
	Temperatura mínima de aplicación	5 °C	
	Rango de Temperatura de Servicio	-54°C a 93°C	
	Peso de adhesivo (g/m <sup>2</sup> )	24.0	± 2.0
<b>RESPALDO</b>	Peso base (g/ m <sup>2</sup> )	120	± 10%
	Calibre (mils)	4.6	± 10%
	Resistencia a la tensión (lb/in)	51	
	Resistencia al rasgado (g/hoja)	100	
	Release (g/ 2in)	60	± 30

<b>Calibre de la construcción total (mils)</b>	10.40	± 10% mils
<b>Presentación</b>	250	Hojas por paquete
<b>Garantía de vida</b>	Un año a temperatura de 21°C y 50% de humedad relativa	

**APLICACIÓN** CORRUGADO CAPLE VIDRIO METAL HDPE LDPE BOPP PP PET TEXTILES MADERA SACOS


Última revisión: 13-may-13

**GARANTÍA**

Todos los enunciados, información técnica y recomendaciones acerca de los productos FASSON están basados en pruebas que consideramos confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos FASSON se venden en el entendido de que el comprador ha determinado en forma independiente el adecuado funcionamiento del producto para sus propósitos. Todos los productos FASSON están garantizados contra defectos en el material o de fabricación, por un periodo de 3 meses desde su fecha de embarque. Todo producto que sea reclamado en el tiempo estipulado y una vez aprobado por AVERY DENNISON podrá ser reemplazado sin cargo, o AVERY DENNISON expedirá una nota de crédito por el monto del material, siempre y cuando la reclamación sea razonable; sin embargo, AVERY DENNISON no se hace responsable en ningún caso, por reclamaciones más allá del valor de reposición del producto defectuoso, ni por daños consecuentes o incidentales, ni por daños al material debidos a mal manejo o cualquier otro evento no atribuible a AVERY DENNISON.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENCIA PARA ALGÚN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR LO YA SEÑALADO ARRIBA, AVERY DENNISON QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. NINGUNA OTRA GARANTÍA, MODIFICACIÓN O ADICIÓN ES VÁLIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTÉ FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISON.

Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para expedir garantía alguna ni para hacer nada en contrario de lo arriba expuesto.

**Esta hoja técnica se considera la última emisión e invalida todas las anteriores.**