



HOJA TÉCNICA

CÓDIGO: 3797

DESCRIPCIÓN: Doble Cara Poliester / 112BA / Kraft 1PE

MEDIDAS: 51X66

DESCRIPCIÓN

SUPERFICIAL	Doble Cara Poliester	Película de poliéster cristalina brillante. Esta película presenta excelentes características de resistencia mecánica, a la humedad y agentes químicos (ácidos, bases, aceites y solventes), transparente, brillante. Al ser una película delgada pero rígida presenta propiedades de conformabilidad para algunas aplicaciones en envases de diámetros pequeños (mayores a 3 cm) y semidepresibles. Su superficie esta tratada con un recubrimiento químico, que le confiere una calidad de impresión superior en serigrafía y offset. Se recomienda asesorarse con su proveedor de tintas para la selección de aquellas más adecuadas a fin de obtener un resultado óptimo.
ADHESIVO	112BA	Adhesivo permanente base acrílica de propósito general con alto tack inicial y muy buenas propiedades de adhesión final. Especialmente diseñado en cuanto formulación y peso de adhesivo para adherir en sustratos complejos como cartón corrugado, algunos textiles, sacos, madera, superficies rugosas y otros. Es un adhesivo con buenas propiedades de conversión. Por su alto depósito de adhesivo es recomendable tener cuidado en su manejo, conversión y uso. El 112BA cumple con los requerimientos del apartado 21 CFR 175.105 de la FDA para el contacto indirecto o incidental con alimentos
RESPALDO	Kraft 1PE	Respaldo craft de un lado brillante cubierto de polietileno de baja densidad de muy bajo release

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

SUPERFICIAL	Peso base (g/m ²)	16	+/-10%
	Calibre (mils)	0.5	+/-10%
	Resistencia a la tensión (lb/in)	25	
	Resistencia al rasgado (g/hoja)	NA	
ADHESIVO	Tipo	Acrílico Base Agua	
	Temperatura mínima de aplicación	5 °C	
	Rango de Temperatura de Servicio	-54°C a 93°C	
	Peso de adhesivo (g/m ²)	24.0	± 2.0
RESPALDO	Peso base (g/m ²)	138	± 10%
	Calibre (mils)	6.1	± 10%
	Resistencia a la tensión (lb/in)	38	
	Resistencia al rasgado (g/hoja)	75	
	Release (g/2in)	100	± 60

Calibre de la construcción total (mils)	7.60	± 10% mils
Presentación	250	Hojas por paquete
Garantía de vida	Un año a temperatura de 21 °C y 50% de humedad relativa	

APLICACIÓN	CORRUGADO	CAPLE	VIDRIO	METAL	HDPE	LDPE	BOPP	PP	PET	TEXTILES	MADERA	SACOS
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fecha de emisión: 18-Jan-08

GARANTÍA

Todos los enunciados, información técnica y recomendaciones acerca de los productos FASSON están basados en pruebas que consideramos confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos FASSON se venden en el entendido de que el comprador ha determinado el adecuado funcionamiento del producto para sus propósitos. Todos los productos FASSON están garantizados contra defectos en el material o de fabricación, por un periodo de 3 meses desde su fecha de embarque. Todo producto que sea reclamado en el tiempo estipulado y una vez aprobado por AVERY DENNISON podrá ser reemplazado sin cargo, o AVERY DENNISON expedirá una nota de crédito por el monto del material, siempre y cuando la reclamación sea razonable; sin embargo, AVERY DENNISON no se hace responsable en ningún caso, por reclamaciones más allá del valor de reposición del producto defectuoso, ni por daños consecuentes o incidentales, ni por daños al material debidos a mal manejo o cualquier otro evento no atribuible a AVERY DENNISON.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENCIA PARA ALGÚN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR LO YA SEÑALADO ARRIBA, AVERY DENNISON QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. NINGUNA OTRA GARANTÍA, MODIFICACIÓN O ADICIÓN ES VÁLIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTÉ FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISON.

Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para expedir alguna garantía, o hacer lo contrario de lo arriba expuesto.



México
Miraflo Escobedo 341-D
Col. Centro Industrial Tlalnepeantla
Tlalnepeantla, Edo. de México
C.P.54040
Tel. (5255)5093-0100

Monterrey
Av. Las Palmas No.100
Parque Industrial Las Palmas
Sta. Catarina Nuevo León
C.P.66187
Tel. (5281) 8316-6496 al 98

Guadalupe
Circuito de la Productividad Pta. No. 124-A
Parque Industrial Guadalupe
El Salto Jalisco
C.P.45680
Tel. (5233) 3689-0143, 46 y 48

Querétaro
Km 28.5 Carretera Querétaro SLP
Calle San Pedro No.126
Parque Industrial Querétaro
C.P. 762209
Tel. (01442) 24420213 al 15