


# Hoja Técnica

J753 J754

## MEDIDAS

48X70 51X70

Vin Flex BCO 3 Ptos /112BA/KRAFT 1PE



Vin Flex BCO 3 Ptos

112BA

KRAFT 1PE

### SUPERFICIAL

El Vin. Flex Bco. 3 mil se encuentra disponible sin Top Coating. Es flexible, presenta buena resistencia al desgarre; así como, a condiciones ambientales, sin embargo tiene una relativa baja resistencia al calor. La elección del adhesivo debe ser cuidadosa, para asegurar una buena estabilidad dimensional. Su superficie no cuenta con un tratamiento químico o corona para impresión, por lo que este producto solo puede ser impreso en sistemas que empleen tintas solvente para serigrafía.

Peso base (g/m <sup>2</sup> )	105.00	+/- 10.0 %
Callbre (mils)	3.00	+/- 10.0 %
Top Coat	NA	

### ADHESIVO

Adhesivo permanente base acrílica de propósito general con alto tack inicial y muy buenas propiedades de adhesión final. Su formulación y peso de adhesivo especialmente diseñada para adherir en sustratos complejos como cartón corrugado, algunos textiles, sacos, madera, superficies rugosas y otros.

### RESPALDO

Respaldo kraft de un lado brillante cubierto de polietileno de baja densidad de muy bajo release.

Peso base (g/m <sup>2</sup> )	138.00	+/- 10.0 %
Callbre (mils)	6.20	+/- 10.0 %
Callbre de la construcción Total (mils)	9.80	

### DESEMPEÑO.

Valores típicos de acuerdo a la norma TLM1 sobre Stainless Steel bajo condiciones de laboratorio.

Tack	>1.00
Peel 90°	>1.00
Temperatura mínima de aplicación	-4,0 °C
Rango de temperatura de servicio	de -40.0°C a 93.0 °C

### DESEMPEÑO DE ADHESIVO

Adhesivo permanente base acrílica de propósito general con alto tack inicial y muy buenas propiedades de adhesión final. Su formulación y peso de adhesivo especialmente diseñada para adherir en sustratos complejos como cartón corrugado, algunos textiles, sacos, madera, superficies rugosas y otros.

### USOS Y APLICACIONES.

PVC de estructura interna calandrada de 3 milésimas, con excelentes propiedades de rigidez y resistencia mecánica, excepcionalmente resistente a la humedad, la exposición a condiciones de intemperie y agentes químicos (ácidos, bases, aceites y solventes). Este producto solo puede ser impreso en sistemas que empleen tintas solvente para serigrafía.

### IMPRESIÓN Y CONVERSIÓN.

Serigrafía

### CUMPLIMIENTO A REGULACIONES

0.00

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS.

1 Año de almacenamiento en condiciones definidas por TLM1 25°C; 40-50% HR.

Este es un documento generado de manera automática. Todos los datos deberán ser considerados como valores típicos y pueden variar de acuerdo con las condiciones de sustrato y aplicación. Es recomendable realizar pruebas de aplicación.

#### GARANTÍA

Todos los enunciados, Información técnica y recomendaciones acerca de los productos FASSON están basados en pruebas que consideramos confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos FASSON se venden en el entendido de que el comprador ha determinado en forma independiente el adecuado funcionamiento del producto para sus propósitos. Todos los productos FASSON están garantizados contra defectos en el material o de fabricación, por un periodo de 3 meses desde su fecha de embarque. Todo producto que sea reclamado en el tiempo estipulado y una vez aprobado por AVERY DENNISON podrá ser reemplazado sin cargo, o AVERY DENNISON expedirá una nota de crédito por el monto del material, siempre y cuando la reclamación sea razonable; sin embargo, AVERY DENNISON no se hace responsable en ningún caso, por reclamaciones más allá del valor de reposición del producto defectuoso, ni por daños consecuentes o incidentales, ni por daños al material debidos a mal manejo o cualquier otro evento no atribuible a AVERY DENNISON.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENCIA PARA ALGÚN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR LO YA SEÑALADO ARRIBA, AVERY DENNISON QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. NINGUNA OTRA GARANTÍA, MODIFICACIÓN O ADICIÓN ES VÁLIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTÉ FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISON.

Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para expedir garantía alguna ni para hacer nada en contrario de lo arriba expuesto. Esta hoja técnica se considera la última emisión e invalida todas las anteriores.