

**Hoja Couche Mate FASSON Plus 90/80g**

Código:	Medidas: (cm)
970P	51 x 66
971P	48 x 66
972P	44 x 57

**Frontal**
**Couche Mate 90 g**

Papel blanco mate de 90 gramos, recubierto con caolín para conferirle buenas propiedades de impresión. Su superficie lisa de acabado mate, está diseñada para ofrecer propiedades de impresión de alta calidad y definición que favorezcan el lucimiento de los gráficos, combinada con una apariencia uniforme, sobria y elegante.

Peso:	90 g (± 10 %)
Calibre (mils):	3.5 (± 10 %)

**Adhesivo**
**C4000**

Adhesivo permanente base hule de propósito general, con un alto tack inicial y una excelente adhesión final en la mayoría de los sustratos de uso común incluyendo: vidrio, metal, plásticos ( PET, PP, HDPE, HDPE), cartón y otros.

El C4000 es un adhesivo diseñado y formulado especialmente para ofrecer una convertibilidad excepcionalmente limpia que minimiza la formación de ligas de adhesivo al corte, y la contaminación de los suajes y guillotinas, garantizando un corte sencillo y limpio sin sacrificar adhesión. Sus características cubren la mayoría de los requerimientos de desempeño de las aplicaciones para etiquetas decorativas, de marcaje y promocionales.

El C4000 cumple con los requerimientos del apartado 21 CFR 175.105 de la FDA para el contacto indirecto o incidental con alimentos.

Tipo de adhesivo:	Base Hule Hot Melt
Temperatura mínima de aplicación:	3.0 °C
Rango de temperatura de servicio:	- 40.0 °C a 70.0 °C

**Respaldo**
**Clay Kraft 80g**

Nuevo respaldo siliconado Clay Coated de 80.0 g/m<sup>2</sup>; con excelente planicidad y alto equilibrio a condiciones ambientales. El calibre de este material es cuidadosamente controlado para ofrecer una buena estructura base de suajado, aunado a buenas características de resistencia mecánica que lo hacen un material especialmente apto para la conversión

Peso base (g/m <sup>2</sup> )	78.0 ± 10%
Calibre (mils)	2.9 ± 10%

**Conjunto**

Calibre total (mils)	6.9
Tack (lb/in)	≥ 1
Peel (lb/in)	≥ 1

**USOS Y APLICACIONES**

Este producto es apropiado para una gran variedad de aplicaciones donde se requieran gráficos de gran calidad, El superficial de 90g con excelentes propiedades de resistencia mecánica y apariencia, que resultan en una muy buena conversión y desempeño en aplicaciones de prensa. como etiquetas decorativas, juguetes, promocionales, posters, calcomanías infantiles, y muchos más.

**IMPRESIÓN Y CONVERSIÓN**

Offset y Serigrafía

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS**

1 Año de almacenamiento en condiciones definidas por TLMI 25°C; 40-50% HR.

## **GARANTÍA**

Todos los enunciados, información técnica y recomendaciones acerca de los productos FASSON+ están basados en pruebas que consideramos confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos FASSON+ se venden en el entendido de que el comprador ha determinado en forma independiente el adecuado funcionamiento del producto para sus propósitos. Todos los productos FASSON+ están garantizados contra defectos en el material o de fabricación, por un periodo de 3 meses desde su fecha de embarque. Todo producto que sea reclamado en el tiempo estipulado y una vez aprobado por AVERY DENNISON podrá ser reemplazado sin cargo, o AVERY DENNISON expedirá una nota de crédito por el monto del material, siempre y cuando la reclamación sea razonable; sin embargo, AVERY DENNISON no se hace responsable en ningún caso, por reclamaciones más allá del valor de reposición del producto defectuoso, ni por daños consecuentes o incidentales, ni por daños al material debidos a mal manejo o cualquier otro evento no atribuible a AVERY DENNISON.

**NO HAY NINGUNA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENCIA PARA ALGÚN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR LO YA SEÑALADO ARRIBA, AVERY DENNISON QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. NINGUNA OTRA GARANTÍA, MODIFICACIÓN O ADICIÓN ES VÁLIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTÉ FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISON.**

Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para expedir garantía alguna ni para hacer nada en contrario de lo arriba expuesto.

Esta hoja técnica se considera la última emisión e invalida todas las anteriores.