



Inspired Brands.  
Intelligent World.™

Fecha de Revisión: 13/06/2018

#### SUPERFICIAL

Papel recubierto con acabado mate, con buenas propiedades de impresión; diseñado para impresión de alta calidad en Serigrafía y Offset, buenas propiedades de resistencia mecánica, buena conversión y desempeño en prensa.

|                               |       |            |
|-------------------------------|-------|------------|
| Peso base (g/m <sup>2</sup> ) | 80.00 | +/- 10.0 % |
| Calibre (mils)                | 2.60  | +/- 10.0 % |
| Top Coat                      | NA    |            |

#### ADHESIVO

Adhesivo permanente de base hule, de propósito general de alto tack inicial y muy buenas propiedades de adhesión final. Su formulación y peso de adhesivo se encuentran especialmente diseñados para adherir en los principales sustratos como cartón corrugado, polietileno, polipropileno y otros.

#### RESPALDO

Respaldo siliconado de 78.0 g/m<sup>2</sup>; con excelente planidad y alto equilibrio a condiciones ambientales. Certificado FSC®.

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| Peso base (g/m <sup>2</sup> )           | 78.00 | +/- 10.0 % |
| Calibre (mils)                          | 2.90  | +/- 10.0 % |
| Calibre de la construcción Total (mils) | 5.90  |            |

#### DESEMPEÑO.

Valores típicos de acuerdo a la norma TLM1 sobre Stainless Steel bajo condiciones de laboratorio.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tack (lb/in)                     | ≥ 1              |
| Peel 90° (lb/in)                 | ≥ 1              |
| Temperatura mínima de aplicación | 3.0°C            |
| Rango de temperatura de servicio | -40.0°C - 70.0°C |

#### DESEMPEÑO DE ADHESIVO

Adhesivo permanente de base hule, de propósito general de alto tack inicial y muy buenas propiedades de adhesión final. Su formulación y peso de adhesivo se encuentran especialmente diseñados para adherir en los principales sustratos como cartón corrugado, polietileno, polipropileno y otros.

#### USOS Y APLICACIONES.

Papel blanco mate de 80 g recubierto con caolín para conferirles buenas propiedades de impresión aún con tinta para sellos, lápiz o bolígrafo. Su superficie lisa de acabado mate está diseñada para ofrecer propiedades de impresión de alta calidad y definición que favorezcan el lucimiento de los gráficos, combinada con una apariencia mate sobria, distinguida y elegante. Imprime especialmente bien en Offset. El superficial de 80 g presenta buenas propiedades de resistencia mecánica que resultan en una muy buena conversión y desempeño en prensa.

#### IMPRESIÓN Y CONVERSIÓN.

Offset y Serigrafía

#### CUMPLIMIENTO A REGULACIONES

FDA CFR 21 175.105 Contacto incidental o indirecto con alimentos.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS.

Es recomendable almacenar este producto en un lugar apropiado, seco y fresco, así como evitar la doble y la manipulación inapropiada.


# Hoja Técnica

## HI670P HI671P

### MEDIDAS

51 X 66 48 x 66

Couche Mate Hi Print PRO FSC®



Couche Mate Hi Print PRO FSC®

S4040

CC 80 g

Este es un documento generado de manera automática. Todos los datos deberán ser considerados como valores típicos y pueden variar de acuerdo con las condiciones de sustrato y aplicación. Es recomendable realizar pruebas de aplicación.

#### **GARANTÍA**

Todos los enunciados, información técnica y recomendaciones acerca de los productos FASSON están basados en pruebas que consideramos confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos FASSON se venden en el entendido de que el comprador ha determinado en forma independiente el adecuado funcionamiento del producto para sus propósitos. Todos los productos FASSON están garantizados contra defectos en el material o de fabricación, por un período de un año desde su fecha de embarque. Todo producto que sea reclamado en el tiempo estipulado y una vez aprobado por AVERY DENNISON podrá ser reemplazado sin cargo, o AVERY DENNISON expedirá una nota de crédito por el monto del material, siempre y cuando la reclamación sea razonable; sin embargo, AVERY DENNISON no se hace responsable en ningún caso, por reclamaciones más allá del valor de reposición del producto defectuoso, ni por daños consecuentes o incidentales, ni por daños al material debidos a mal manejo o cualquier otro evento no atribuible a AVERY DENNISON.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENCIA PARA ALGÚN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR LO YA SEÑALADO ARRIBA, AVERY DENNISON QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. NINGUNA OTRA GARANTÍA, MODIFICACIÓN O ADICIÓN ES VÁLIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTÉ FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISON.

Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para expedir garantía alguna ni para hacer nada en contrario de lo arriba expuesto. Esta hoja técnica se considera la última emisión e invalida todas las anteriores.