



Inspired Brands.
Intelligent World.™

Fecha de Revisión: 18/09/2017

Hoja Técnica

M04062

MEDIDAS

51 X 66

SUPERFICIAL

El superficial Láser Copy Jet cuenta con una textura lisa, su cara es blanca azulada idealmente apropiada para hojas con alta calidad de impresión de código de barras e impresión de gráficos. El papel es sin recubrimiento.

Peso base (g/m ²)	71.04	+/- 10.0 %
Callbre (mils)	3.37	+/- 10.0 %
Top Coat	NA	

ADHESIVO

El S9010 es un adhesivo base acrílica versátil y permanente, diseñado para una adherencia excelente en cartón corrugado y con una adhesión superior para vidrio y plásticos (PET, PP, LDPE, HDPE) y otros. Cuenta con un excelente tack inicial sin sacrificar la conversión a alta velocidad ya que minimiza la formación de ligas al corte de adhesivo.

RESPALDO

46 # LF es un respaldo kraft blanco sin recubrimiento, este respaldo presenta una excelente planidad, ideal para hojas y con buena calidad de impresión. Utilizado en aplicaciones con planilla y hojas por su buena conversión.

Peso base (g/m ²)	74.98	+/- 10.0 %
Callbre (mils)	3.28	+/- 10.0 %
Callbre de la construcción Total (mils)	7.45	

DESEMPEÑO. Valores típicos de acuerdo a la norma TLMI sobre Stainless Steel bajo condiciones de laboratorio.

Tack	≥ 1	
Peel 90°	≥ 1	
Temperatura mínima de aplicación	- 3.9 °C	
Rango de temperatura de servicio	-40.0 °C a 149 °C	

DESEMPEÑO DE ADHESIVO

El S9010 es un adhesivo base acrílica versátil y permanente, diseñado para una adherencia excelente en cartón corrugado y con una adhesión superior para vidrio y plásticos (PET, PP, LDPE, HDPE) y otros. Cuenta con un excelente tack inicial sin sacrificar la conversión a alta velocidad ya que minimiza la formación de ligas al corte de adhesivo.

USOS Y APLICACIONES.

Apropiado para impresión de código de barras y gráficos en láser; en presentación de planillas y hojas. Conversión a alta velocidad y con excelentes propiedades de planidad.

IMPRESIÓN Y CONVERSIÓN.

Impresión Láser


CUMPLIMIENTO A REGULACIONES

FDA CFR 21 175.105 Contacto incidental o indirecto con alimentos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO RECOMENDADAS.

1 Año de almacenamiento en condiciones definidas por TLMI 25°C; 40-50% HR.

Laser Copy™ Jet 300 /S9010/ 46# LF



Laser Copy™ Jet 300

S9010

46# LF

Este es un documento generado de manera automática. Todos los datos deberán ser considerados como valores típicos y pueden variar de acuerdo con las condiciones de sustrato y aplicación. Es recomendable realizar pruebas de aplicación.

GARANTÍA

Todos los enunciados, Información técnica y recomendaciones acerca de los productos FASSON están basados en pruebas que consideramos confiables, pero no constituyen una garantía. Todos los productos FASSON se venden en el entendido de que el comprador ha determinado en forma independiente el adecuado funcionamiento del producto para sus propósitos. Todos los productos FASSON están garantizados contra defectos en el material o de fabricación, por un período de 3 meses desde su fecha de embarque. Todo producto que sea reclamado en el tiempo estipulado y una vez aprobado por AVERY DENNISON podrá ser reemplazado sin cargo, o AVERY DENNISON expedirá una nota de crédito por el monto del material, siempre y cuando la reclamación sea razonable; sin embargo, AVERY DENNISON no se hace responsable en ningún caso, por reclamaciones más allá del valor de reposición del producto defectuoso, ni por daños consecuentes o incidentales, ni por daños al material debidos a mal manejo o cualquier otro evento no atribuible a AVERY DENNISON.

NO HAY NINGUNA GARANTÍA ESCRITA O IMPLÍCITA SOBRE LA VENTA DE ESTE MATERIAL O SU CONVENIENCIA PARA ALGÚN USO EN PARTICULAR. EXCEPTO POR LO YA SEÑALADO ARRIBA, AVERY DENNISON QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. NINGUNA OTRA GARANTÍA, MODIFICACIÓN O ADICIÓN ES VÁLIDA A MENOS QUE SEA POR ESCRITO Y ESTÉ FIRMADA POR EJECUTIVOS AUTORIZADOS DE AVERY DENNISON.

Ningún vendedor, representante o agente de AVERY DENNISON está autorizado para expedir garantía alguna ni para hacer nada en contrario de lo arriba expuesto. Esta hoja técnica se considera la última emisión e invalida todas las anteriores.