

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Offset Premium Sheets

Parâmetros Físicos

	REFERÊNCIA	OBJECTIVO	VALORES TÍPICOS	
Gramagem, g/m ²	ISO 536	100	96.0	104
Espessura, µm	ISO 534	128	124	132
Rigidez DM, mN	ISO 2493-1		≥ 180	
Rigidez DT, mN	ISO 2493-1		≥ 70	
Res. Tracção DM, kN/m	ISO 1924-2		≥ 5.5	
Rugosidade Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	150	110	190
Permeabilidade ao ar, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1500	
Humidade, %	ISO 287	6.0	5.0	7.0
Formação, #	Método Interno		≥ 30	

Parâmetros Ópticos

	REFERÊNCIA	OBJECTIVO	VALORES TÍPICOS	
Brancura, CIE	ISO 11475	161	158	164
Brancura D65, %	ISO 2470-2	110	107	113
Opacidade, %	ISO 2471	96	≥ 94	

Os parâmetros incluídos nas presentes especificações poderão ser alterados a qualquer momento pela The Navigator Company

Aprovada por:

Direcção Técnica de Produto: Eng. Vitor Crespo